




Килпи покрытие для крыш

ТИП	Водоразбавляемое акрилатное покрытие. Покрытие обладает эластичностью даже при низких температурах и долго сохраняет свой цвет под влиянием атмосферного воздействия.	  Увеличить
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для покрытия крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для покрытия крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	С
Цвета	Колеруется в цвета для базиса С каталога "Деревянные фасады", каталога цветов для минеральных поверхностей "Фасад" и "Краски для металлических крыш".
Цветовые каталоги	Деревянные фасады и Каталог цветов Краски для металлических крыш
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	2–4 м ² /л при 2-слойном нанесении на битумное покрытие. 4–6 м ² /л при 2-слойном нанесении на загрунтованные лаком Аквакоут крыши из фиброцементных плит или крыши из бетонной черепицы.
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, малярной щеткой, валиком или распылением. Распыление под высоким давлением: сопло 0,027"–0,029", разбавлять до 10 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Готова к окраске на следующий день.
Стойкость к химикатам	Хорошая, также в морском и промышленном климате.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	741 6003
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и неповрежденной. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная
-----------------------	--



Килпи покрытие для крыш

Предварительная подготовка	<p>влажность воздуха – не выше 80 %. Окрасочные работы нельзя производить под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Поверхность очистить от грязи, пыли, мха и лишайника. При необходимости, крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит можно промыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто согласно инструкции по применению.</p> <p>Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, соблюдая меры по работе с асбестом, определенные в местном или национальном законодательстве (в Финляндии: Постановление Правительства 1380/1994 и связанные с ним положения 318/2006 и 863/2010).</p>
Грунтование	<p>Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит: Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит грунтовать одним слоем эпоксидного лака "Аквакоут", разбавленного на 40-50 % водой. Загрунтованную крышу обработать покрытием для крыш "Килпи" в течение 1–2 суток после грунтования.</p>
Окраска	<p>Битумные крыши: Не требуют отдельного грунтования.</p> <p>Перед применением покрытие тщательно перемешать. Наносить в два слоя. В случае нанесения распылением или валиком, отделать после нанесения первого слоя кистью или малярной щеткой. Для грунтовочной окраски разбавить водой примерно на 15 %. Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Во избежание разницы в оттенке рекомендуется смешать достаточное количество покрытия в одной емкости.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Загрязненную поверхность можно очистить не ранее, чем через две недели после нанесения покрытия осторожной водной промывкой без моющих средств.</p>
Ремонтная окраска	<p>Для ремонтной окраски поверхности, ранее окрашенной "Килпи", применять то же покрытие для крыш "Килпи".</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Раздражающее вещество. Содержит октилизотиазолон и оксид цинка. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания тумана от распыления. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. На продукт имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности</p>

Килпи покрытие для крыш



Раздражающее
вещество

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.